



## CONCRETE FAST F

### DESCRIZIONE

Concrete Fast F è un massetto fibrorinforzato predosato ad asciugatura veloce per esterni ed interni, anche su impianti di riscaldamento a pavimento, con destinazione d'uso residenziale e pubblico/commerciale. E' di consistenza "**terra umida**" a presa normale, con tempi di asciugatura veloci e con tempi di accensione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ridotti. Presenta un effetto idrofobizzante che limita il riassorbimento dell'umidità ambientale da parte del massetto favorendone la corretta stagionatura ed è a ritiro igrometrico controllato. Viene impastato con: legante cementizio Portland, inerti regionali selezionati in curva granulometrica controllata, uno speciale **additivo accelerante di essiccazione totalmente eco-compatibile** che non contiene solventi o cloruri e presenta il 94% in meno di VOC e **fili tagliati in vetro Anti-Crak® HP** sviluppati per migliorare le proprietà meccaniche del massetto e prevenire la fessurazione in fase di primo ritiro. Riciclabile come inerte a fine vita.

### CAMPI D'IMPIEGO

Massetto di supporto per pavimentazioni ad uso civile per i rivestimenti in:

- Piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, cotto, ecc.
- Pavimentazioni in legno
- Pavimentazioni resilienti (resine, gomma, linoleum, PVC, ecc.)
- Pavimentazioni esterne

### TIPOLOGIA D'IMPIEGO

Concrete Fast F può essere posato in cantiere nelle seguenti tipologie:

- Massetti non aderenti
- Massetti galleggianti
- Massetti su impianto a riscaldamento/raffrescamento a pavimento

### CLASSE DI RESISTENZA (UNI EN 13813) **CT - C25 - F5 - A1fl**

### AVVERTENZE

Le condizioni ambientali durante la posa in opera sono fondamentali per la buona riuscita del massetto. Essa viene assicurata se la temperatura è compresa fra + 5° e + 30°. Per una corretta stagionatura e maturazione nella prima settimana il massetto deve essere protetto da una eccessiva ventilazione ed irradiazione solare, dal calore, dal gelo e

dalla pioggia, causa di possibili spolveri superficiali. Una volta terminata la posa del massetto in sabbia e cemento, Triveneta Pose non è più in alcun modo responsabile per eventuali danni alle opere realizzate causati dall'inosservanza di quanto sopra specificato. Prima della posa della pavimentazione il massetto deve essere sufficientemente stagionato e deve corrispondere a una serie di requisiti. E' responsabilità del posatore la verifica delle caratteristiche di: durezza superficiale, assenza di crepe e fessurazioni, non ferme, contenuto di umidità, quota e planarità, grado di rugosità superficiale e pulizia.

### VOCI DI CAPITOLATO

Realizzazione di massetto cementizio, tipo **Concrete Fast F** di Triveneta Pose di Gruppo Triveneta Srl, predosato fibrorinforzato in consistenza "terra umida" a presa normale ed asciugatura veloce per esterni ed interni, anche su impianti di riscaldamento a pavimento con tempi di accensione ridotti; destinazione d'uso residenziale e pubblico/commerciale, di classe CT-C25-F5 come da UNI EN 13813, di spessore minimo idoneo a ricevere qualsiasi tipo di rivestimento previo preventivo dimensionamento, secondo le tabelle DIN 1055-3 e DIN 18560-2.

Il massetto viene impastato con: legante cementizio Portland, inerti regionali selezionati in curva granulometrica controllata e uno speciale coadiuvante accelerante di essiccazione totalmente eco-compatibile e fili tagliati in vetro Anti-Crak® HP.

### NOTE GREEN

Il massetto Concrete Fast F utilizza tecnologia **KNOPP** con i prodotti della linea **CONTOPP** i quali sono stati inseriti nel DGNB-Navigator ([www.dgnb-navigator.de](http://www.dgnb-navigator.de)) in Germania e nel baubook-Ökologistic ausschreiben ([www.baubook.at/oea](http://www.baubook.at/oea)) in Austria. **Il massetto Concrete Fast F utilizza coadiuvanti ECO compatibili, non contengono solventi e/o cloruri e contengono il 94 % in meno di VOC.** Si tratta di un catalogo di criteri su base nazionale della AgBB e ÖkoKauf Wien con il quale è possibile partecipare ai concorsi **per costruzioni ecosostenibili**. Per rientrare in questi criteri sono stati rispettati i valori limite stabiliti nella direttiva europea 1999/45/CE per le sostanze CMR classificate come nocive per la salute e i prodotti sono stati classificati come privi di alchilfenoletoossilati (APEO), tossici per l'ambiente acquatico e difficilmente biodegradabili nell'ambiente. Inoltre i prodotti sono stati classificati come privi di materie sintetiche e non nocivi per l'ambiente in base al regolamento CLP 1272/2008.



## CONCRETE FAST F

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CONSISTENZA	Terra umida a presa normale e con tempi di asciugatura veloci
COMPOSIZIONE	Legante cementizio Portland Inerti regionali selezionati in curva granulometrica Additivo accelerante di essiccazione eco-compatibile Fili tagliati in vetro Anti-Crak® HP
CALPESTABILITÀ	<b>36 ore</b>
CARICO AMMISSIBILE	<b>8 - 10 gg</b>
MASSA VOLUMICA A 28 GG	<b>c.a. 2000 kg/mc</b>
COEFF. CONDUCIBILITÀ TERMICA (ISO UNI EN 10456)	<b>1,5 W/(m*k)</b> (valore tabellare)
RESISTENZA A COMPRESIONE (EN 13982-2)	<b>≥ 25 N/mm2</b>
RESISTENZA A FLESSIONE (EN 13982-2)	<b>≥ 5 N/mm2</b>
RESISTENZA ALL'IMPATTO (BS 8204-1) CAT. A	<b>≤ 2 mm</b>
TEMPI DI ASCIUGATURA (UNI 11515)	<b>≥ 20 gg</b>
(UNI 11371)	≤ 2% per interni come supporto su resilienti e laminati ≤ 1,7% (su impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento)
(UNI 11493)	≤ 2% per interni come supporto su pavimentazioni in legno ≤ 1,7% (su impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento)
Dalla misurazione fatta con igrometro a carburo bisogna togliere 1CM% determinata dall'acqua di costituzione che viene rilevata nella misurazione ma che non è nociva I tempi per l'asciugatura del massetto sono fortemente influenzati dalle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc), dallo spessore del massetto e dalle condizioni di cantiere	
PLANARITÀ	<b>≤ 3 mm</b>
(CODICE DI BUONA PRATICA)	(misurata con regolo rigido da 2 mt, in ogni direzione)
EFFETTO IDROFOBIZZANTE	Protegge il massetto dalla ripresa dell'umidità ambientale

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE D'USO	
CIVILE	
ACCESSO/IMPIEGO/DESTINAZIONE	Residenziale Pubblico/commerciale (transito pedonale)
LOCALIZZAZIONE	Interni Esterni
TIPOLOGIA D'ESECUZIONE	
MASSETTO GALLEGGIANTE	Posato su uno strato di isolamento termico/acustico e barriera a vapore Lo spessore deve essere dimensionato in relazione alle caratteristiche di comprimibilità dello strato isolante o di compensazione. Spessore minimo ≥ 5 cm.
MASSETTO NON ADERENTE	Posato su uno strato separatore orizzontale Lo spessore deve essere dimensionato in relazione alla destinazione d'uso finale. Spessore minimo ≥ 5 cm.
MASSETTO SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	Posa di idonea barriera a vapore al di sotto del pannello radiante Spessore minimo di 4 cm sopra il tubo
CICLO DI ACCENSIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	
FASE I (ACCENSIONE IMPIANTO) (UNI EN 1264) (INIZIO DEL CICLO DI ACCENSIONE)	<b>Dal 5° giorno portare l'impianto a 25°C</b> (dopo la posa del massetto)
FASE II	<b>+ 10°C</b> al giorno fino al raggiungimento del regime massimo previsto ( <b>T max</b> )
FASE III	<b>Mantenere la T max per almeno 4 gg</b>
FASE IV	<b>- 10°C</b> al giorno fino al raggiungimento della temperatura ambiente ( <b>T amb</b> )
N.B. L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VA SPENTO ALMENO 3 GIORNI PRIMA DELLA POSA DEL RIVESTIMENTO	
LA PROCEDURA DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATA	
NOTE PRODUTTIVE	<b>Prodotto con tecnologia Knopp, con la gamma di prodotti CONTOPP</b>

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle applicazioni pratiche in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. Gruppo Triveneta Srl si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione con qualunque mezzo della presente scheda tecnica sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.